



# Adhesivo Mortero UP-G

UP  
Global 

## Adhesivo Mortero EIFS UP-G

Producto comercializado  
por UP Global SPA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Consistencia	Pastosa	Nch 2256
Dosis de Agua	22% a 26%	Nch 1498
Consistencia Flow	170 a 200 mm	Nch 2257-1
Densidad	~ 1,4 gr/m <sup>3</sup>	Nch 1564
Receptividad	>90%	Nch 2259
Tamaño Máximo	0,7 mm Nominal	Nch 163
Resistencia a la tracción 7 días	>0,11 Mpa	IRAM 45062
Resistencia a la tracción 28 días	>0,13 Mpa	IRAM 45062
Tiempo Abierto	>0,7 Mpa	
Tiempo Abierto	~15 min	
Formato	Saco de papel de 25 Kg   20 Kg	



### Descripción del Producto UP-G

El Mortero Predosificado EIFS de la marca UP Global es un producto de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (EIFS). Este mortero se caracteriza por su gran resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de aplicación en diferentes tipos de sustratos.

### Preparación del Soporte / Muros

- El soporte debe estar limpio, libre de polvo, grasa y materiales sueltos ó irregularidades por sobre carga que sobresalgan del plomo del muro, el que no debe tener un desplomo mayor a 5 mm.
- Si existiese residuos o restos de pinturas a base de aceites, desmoldantes, se debe cepillar el muro con escobilla de acero mecánica, eliminando todos los residuos.
- Se recomienda que si existen irregularidades pudiendo ser algunas de las siguientes patologías en el hormigón: Nidos, picaduras en el hormigón, se recomienda reparar con mortero de reparación.
- Una vez corregidos las irregularidades se debe realizar un hidrolavado del muro para eliminar todas las partículas de polvo existentes.

### Aplicación de Producto

Adhesión de poliestireno a muro: Aplique el mortero EIFS con una llana dentada según especificación con cordones en formas verticales. Sobre el poliestireno expandido el que tiene una fijación (reposo) de 24 hrs, se aplicará una capa uniforme de Mortero UPG. En el mortero recién instalado se instalará malla de fibra de vidrio, la que debe quedar enbebida en el mortero.

### Preparación del Mortero / amasado

- En un recipiente limpio y con la capacidad para verter un saco de Adhesivo UP-G agregue la dosificación de agua según lo que indica la cartilla técnica y etiqueta del envase del saco.
- Utilizar agua potable, no debe tener ningún residuo orgánico.
- El amasado de la mezcla se debe realizar en forma mecánica utilizando un revolovedor de baja revolución.
- Se debe revolver hasta alcanzar un producto homogéneo, sin grumos, hasta que quede un mortero pastoso y que se adhiera sin escurrimiento pero se aprecie un producto elástico en la paleta de prueba.

### Secado del Producto

El tiempo de secado es de 24 a 48 horas. Durante este período, es importante proteger la superficie del mortero EIFS de la lluvia, el viento y la luz solar directa.

### Notas

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, a 20° C +/- 1 y 50% de humedad relativa. Los datos señalados para tiempo de aplicación, fraguados, colocación de acabados y tránsito peatonal, pueden variar en función de las condiciones ambientales y el espesor aplicado.

PARA UTILIZAR LOS PRODUCTOS SE DEBE TENER EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (EPP) GUANTES - CASCOS -ANTIPARRAS - ZAPATOS DE SEGURIDAD.