


UP Glohal ■

Adhesivo Mortero EIFS UP-G

Producto comercializado por UP Global SPA

| PROPIEDAD | ESPECIFICACIÓN | NORMA |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Consistencia | Pastosa | Nch 2256 |
| Dosis de Agua | 22% a 26% | Nch 1498 |
| Consistencia Flow | 170 a 200 mm | Nch 2257-1 |
| Densidad | ~ 1,4 gr/m3 | Nch 1564 |
| Receptividad | >90% | Nch 2259 |
| Tamaño Máximo | 0,7 mm Nominal | Nch 163 |
| Resistencia a la tracción 7 días | >0,11 Mpa | IRAM 45062 |
| Resistencia a la tracción 28 días | >0,13 Mpa | IRAM 45062 |
| Tiempo Abierto | >0,7 Mpa | |
| Tiempo Abierto | ~15 min | |
| Formato | Saco de papel de 25 Kg 20 H | (g |



Descripción del Producto UP-G

El Mortero Predosificado EIFS de la marca UP Global es un producto de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (EIFS). Este mortero se caracteriza por su gran resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de aplicación en diferentes tipos de sustratos.

Preparación del Soporte / Muros

- El soporte debe estar limpio, libre de polvo, grasa y materiales sueltos ó irregularidades por sobre carga que sobresalgan del plomo del muro, el que no debe tener un desplomo mayor a 5 mm.
- Si existiese residuos o restos de pinturas a base de aceites, desmoldantes, se debe cepillar el muro con escobilla de acero mecánica, eliminando todos los residuos.
- Se recomienda que si existen irregularidades pudiendo ser algunas de las siguientes patologías en el hormigón: Nidos, picaduras en el hormigón, se recomienda reparar con mortero de reparación.
- Una vez corregidos las irregularidades se debe realizar un hidrolavado del muro para eliminar todas las partículas de polvo existentes.

Aplicación de Producto

Adhesión de poliestireno a muro: Aplique el mortero EIFS con una llana dentada según especificación con cordones en formas verticales. Sobre el poliestireno expandido el que tiene una fijación (reposo) de 24 hrs, se aplicará una capa uniforme de Mortero UPG. En el mortero recien instalado se instalará malla de fibra de vidrio, la que debe quedar enbebida en el mortero.

Preparación del Mortero / amasado

- En un recipiente limpio y con la capacidad para verter un saco de Adhesivo UP-G agregue la dosificación de agua según lo que indica la cartilla técnica y etiqueta del envase del saco.
- Utilizar agua potable, no debe tener ningún residuo orgánico.
- El amasado de la mezcla se debe realizar en forma mecánica utilizando un revolvedor de baja revolución.
- Se debe revolver hasta alcanzar un producto homogéneo, sin grumos, hasta que quede un mortero pastoso y que se adhiera sin escurrimiento pero se aprecie un producto elástico en la paleta de prueba.

Secado del Producto

El tiempo de secado es de 24 a 48 horas. Durante este período, es importante proteger la superficie del mortero EIFS de la lluvia, el viento y la luz solar directa.

Notas

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, a 20° C +/- 1 y 50% de humedad relativa. Los datos señalados para tiempo de aplicación, fraguados, colocación de acabados y tránsito peatonal, pueden variar en función de las condiciones ambientales y el espesor aplicado.

PARA UTILIZAR LOS PRODUCTOS SE DEBE TENER EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (EPP) GUANTES - CASCOS -ANTIPARRAS - ZAPATOS DE SEGURIDAD.




Malla EIFS UP-G

Producto comercializado por UP Global SPA

Ensayo realizado de enjecimiento se realizó cumpliendo las estipulaciones de la Norma ASTM E 2098 - 00. Standard Test Method for Determining Tensile Breaking Strength of Glass Fiber Reinforcing Mesh for Use in Class PB Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS),

| PROPIEDAD | ESPECIFICACIÓN | NORMA |
|--------------------|-----------------------|------------|
| Malla N/M | 6 x 6 | Nch 2256 |
| Color | Amarillo | Nch 1498 |
| Peso | 160 g/ m² | Nch 2257-1 |
| Tamaño de apertura | 3,5 x 3,8 mm | Nch 1564 |
| Espesor | 0,52 mm | Nch 2259 |
| Tamaño del Rollo | 1,22 x 45,7 | Nch 163 |
| Índice de fuego | Alto (malla ignífuga) | IRAM 45062 |



Descripción del Producto UP-G

La malla de fibra de vidrio UP Global está diseñada para proporcionar refuerzo y estabilidad en aplicaciones de construcción y rehabilitación. Su estructura de malla permite una distribución uniforme de cargas y esfuerzos, ofreciendo resistencia mecánica y durabilidad.

Propiedades Mecánicas

| PROPIEDAD | PROMEDIO |
|-----------------------|-------------------|
| Dirección Horizontal | 1189 N (promedio) |
| Dirección Transversal | 2774 N (promedio) |

Resistencia a la Tracción después del Tratamiento de Envejecimiento

| PROPIEDAD | PROMEDIO |
|-----------------------------|--|
| Condiciones del Tratamiento | Inmersión en hidróxido de sodio (NaOH) durante 28 días |
| Dirección Horizontal: | 676 N (promedio) |
| Dirección Transversal | 1493 N (promedio) |

Conclusiones del Ensayo

Los resultados de este ensayo revelan claramente que la malla de fibra de vidrio exhibe una marcada diferencia en su resistencia a la tracción entre su dirección horizontal y transversal bajo condiciones normales. En la dirección horizontal, la malla alcanzó una resistencia promedio de 1189 N, mientras que, en la dirección transversal, esta resistencia es notablemente mayor, llegando a 2774 N como promedio.


El tratamiento de envejecimiento de las probetas con hidróxido de sodio (NaOH) durante 28 días en inmersión, resultó en una reducción de la resistencia a la tracción en ambas direcciones, siendo menor la resistencia en la dirección horizontal (676 N) con respecto a la resistencia en la dirección transversal (1493 N).

Instalación de la Malla

- Para instalar la malla de fibra de vidrio se requiere que el poliestireno expandido se encuentre debidamente aplomado, libre de polvo o algún elemento extraño.
- 2. Se deberá aplicar una capa de mortero sobre el poliestireno, se instalará la malla, haciendo presión sobre ella con llana y se instalará una segunda capa para que la malla embebida en el mortero.

PARA UTILIZAR LOS PRODUCTOS SE DEBE TENER EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (EPP) GUANTES - CASCOS -ANTIPARRAS - ZAPATOS DE SEGURIDAD.





Latex EIFS UP-G

Producto comercializado por UP Global SPA

Tipo de formulación en base a dispersiones y polímeros sintéticas, base agua, con baja presencia de olor, alto rendimiento con amplio poder cubridor.

La Pintura latex UP-G mantiene excelente resistencia sobre sustratos alcalinos como los de base cementicos.

Contiene Fungicidas los que ayudan a la aparición y proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura aplicada a muros habitacionales interiores que cuenten condiciones normales de temperatura y humedad (20-25°C; HR menor a 60&). Su información contiene aditivos especiales que disminuyen las salpicaduras durante su aplicación, como así también mejoran su nivelación.

Información Técnica **PROPIEDAD DESCRIPCIÓN** Contenido VOC (**) <50 gr/l. Diluyente Agua Potable Rendimiento Teórico 30-40 m²/gal por mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película. **Formato** Tineta 25 kg Herramientas de Aplicación Brocha, rodillo y pistola. Dilución 250 a 270 cc de agua potable por tineta para brochas y rodillos. 500 cc de agua potable por tineta para pistolas con aire. N° Capas 2 a 3 dependiendo del color y de la rugosidad y absorción de la superficie. Tiempo de secado 20°C, 60% humedad relativa, 50 um espesor húmedo. Secado al tacto 40ª 50 minutos aprx.


UP Global ■

Finish EIFS UP-G

Producto comercializado por UP Global SPA

Es una textura 100% acrílica, con propiedades elastoméricas e impermeables. El color viene listo de fábrica y puede ser en 4 tipos de grano (extrafino o azúcar, medio o grueso o normal. tipo gusano) G-10; G-15; G-20; G-30. Contiene alto poder de adherencia, agregados de cuarzo, aditivos y pigmentos inorgánicos.

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN |
|-----------------------------|---|
| Colores | Definido por el cliente |
| Rendimiento | Aproximado (Torico) |
| Aplicación | Rodillo, Llana o Pulverizado (Proyecto Compresor) |
| Peso Específico Apróx. | 1.70 +- |
| Espesor | 0,52 mm |
| Tamaño del Rollo | 1.70+- 0.05 gr/cc a 25°C aprox. |
| Tiempo de Fraguado al tacto | 8 a 12 Horas Humedad Relativa 50 a 60% |
| Tipo de envase | Tineta 24 kg |
| Tiempo de almacenaje | 12 meses |



PARA UTILIZAR LOS PRODUCTOS SE DEBE TENER EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (EPP) GUANTES - CASCOS -ANTIPARRAS - ZAPATOS DE SEGURIDAD.